



## Glaces collées avec adhérence parfaite: dépose et repose

### Outils

- ◆ Appareil de chauffe à cartouche V.A.G 1939

### Temps d'attente

- ◆ Temps d'attente: du collage de la glace jusqu'à l'utilisation du véhicule.  
Le véhicule doit être immobilisé sur ses roues sur une surface plane à température ambiante ( > 15°).

Type de glace	Véhicule	Colle pour glace	Temps d'attente
Pare-brise	sans sac gonflable	DH 009 100	4 heures
	avec sac gonflable	DH 009 100	16 heures
	sans sac gonflable	D 004 300 05	1 heure
	avec sac gonflable	D 004 300 05	4 heures
Glaces latérales		DH 009 100	4 heures
		DH 004 300 05	1 heure
Glaces arrière		DH 009 100	4 heures

### Attention!

**Le véhicule ne peut être mis en marche qu'à l'issue du temps d'attente.**

### Produits

- ◆ Colle à 1 composant DH 009 100 <sup>2), 4)</sup>
- ◆ Colle à 1 composant DH 009 100 03 <sup>2), 4), 5)</sup>
- ◆ Colle à 2 composants D 004 300 05 <sup>2), 3)</sup>
- ◆ Activeur AMV 181 800 02 <sup>1)</sup>
- ◆ Primer sur verre/Primer sur peinture D 009 200 02 <sup>1)</sup>
- ◆ Solvant de nettoyage D 009 401 04 <sup>1)</sup>
- ◆ Applicateur pour primer D 009 500 25 <sup>1)</sup>
- ◆ Solvant de nettoyage pour colle D 002 000 10 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Les produits sont conservés dans la boîte D 004 700.

<sup>2)</sup> Respecter le temps d'attente ⇒ page 3.

<sup>3)</sup> N'utiliser que pour le pare-brise et les glaces latérales.

<sup>4)</sup> Chauffer avec l'appareil de chauffe à cartouche V.A.G 1939 en suivant les instructions du fabricant.

<sup>5)</sup> Utiliser la petite cartouche de 110 ml pour les travaux d'étanchéité et/ou lorsque la cartouche de 300 ml ne suffit pas.

### Indications pour la repose

*Les glaces doivent être posées en 10 minutes, sinon la colle perd son adhérence.*

## Information Technique du Manuel de Réparation Transporter 1991 ►

**Brochure Carrosserie-Travaux de montage Edition 12.92**

Marquer dans le tableau des groupes de réparation

Groupe de réparation 64

Information N° **5**

**Concerne:** tous les modèles

### Sujet

Cette Information Technique vous fournit des informations complémentaires à celles du Manuel de Réparation sur l'utilisation de la nouvelle colle pour glace DH 009 100 / 03.

Compte tenu des exigences croissantes auxquelles doit satisfaire le collage des glaces (stabilité de la carrosserie et protection anti-corrosion), notre produit d'étanchéité D 009 100 employé jusqu'à maintenant a dû être modifié.

La nouvelle colle pour glace à 1 composant DH 009 100 est exclusivement destinée à la pose directe de glaces de véhicule fixes.

Avant son utilisation, la colle pour glace doit être chauffée dans l'appareil de chauffe à cartouche V.A.G 1939.

Sommaire	Information Technique page	Brochure à partir de la page
Glaces collées avec adhérence parfaite: dépose et repose	1	64-1
- Outils	1	-
- Produits	2	-
- Indications pour la repose	2	-
- Temps d'attente	3	-